

产品建议表

Metal Primer & Undercoat

Farrow & Ball

油漆全部是水性油漆，气味少、挥发性有机物成分低，且干燥快。在独立机构依据法国室内空气质量法令 N°2011-321 – Arrêté April 2011 所做的室内空气质量评估中，Farrow & Ball 油漆取得了最高的 A+ 评分。

供货规格：,750 ml,,,

专门设计用于匹配选定面漆颜色的四种颜色(浅白色调、中间色调、暖红色调和深色调)。可直接向 Farrow & Ball (请访问 farrow-ball.com, 电子邮件: sales@farrow-ball.com, 或致电: +44 (0) 1202 876141)、我们的展厅以及全球指定的商行订购。

产品说明：

该防锈涂底料和底漆为室内外金属提供了防护底层。提供卓越的附着力，使饰面持久耐用。用前充分搅拌。

上涂料前清洁：

为了获得最佳效果，在开始之前确保表面、工具和产品清洁。

对于大多数表面，我们建议按照制造商的说明使用稀释的糖皂溶液。我们不建议使用溶剂型清洁产品或强碱性溶液，因为它们会影响粘附力。清洁后，用湿布擦拭表面并晾干。

打开一罐新涂料时，不要让任何灰尘或碎屑从盖子落入罐内。如果您重复使用一罐涂料，我们建议将其过滤。确保您的工具（包括搅拌器）清洁，我们建议在使用涂料之前润湿刷子或滚筒，然后除去多余的水。

色彩准确度：

用前请检查色彩准确度，对于因涂抹不正确的颜色而造成装修费用损失，Farrow & Ball 概不负责。

当使用一桶以上相同颜色的油漆时，务必确保他们的生产批次相同，或对几桶油漆进行混合后再使用。用前充分搅拌。请注意，不同的应用工具（例如刷子、滚筒、喷涂）可能会在最终颜色上产生轻微的视觉差异。

底漆和内涂层建议：

使用 Primer & Undercoat 对您要涂漆的表面进行密封。在涂刷外层漆前，您应该先厚厚地涂刷一层 Primer & Undercoat，以确保您所选择的 Farrow & Ball

末道漆完全附着并被墙面均匀吸收，实现光滑细致且色彩浓厚的效果。不要过度稀释底漆和底层涂料或薄雾喷涂层。这会降低它们的不透明度，导致表面不均匀和显色不完整。在涂面漆之前，请考虑是否需要涂第二层底漆和底层涂料以达到完全不透明的效果。

黑色金属表面处理：

对新的及以前涂过漆的金属表面进行彻底清洁和去油脂处理。去除脆弱的漆层和铁锈，以露出金属裸面。用正确的面漆色调颜色涂抹两层 Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat,

两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间。漆涂两层您所选择的Farrow & Ball面漆，并在两次涂漆之间留出正确的干燥时间。

铸铁：由于水性底漆有可能出现闪锈，建议在涂漆之前在铸铁表面覆上一层专业底漆。

有色金属表面处理：

对新的及以前涂过漆的金属表面进行彻底清洁和去油脂处理。去除脆弱的漆层和轻微的沙面，以提高涂底料和底漆的粘合力。用正确的面漆色调颜色涂抹两层 Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat,

并至少要留出4小时的干燥时间。漆涂两层您所选择的 Farrow & Ball 面漆，并在两次涂漆之间留出正确的干燥时间。

镀锌金属表面处理：

用蚀刻底漆或媒染剂溶液处理所有表面，并确保涂漆之前清除所有任何多余的产品。

用正确的面漆色调颜色涂抹两层 Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat,

并至少要留出4小时的干燥时间。漆涂两层您所选择的 Farrow & Ball 面漆，并在两次涂漆之间留出正确的干燥时间。

打过蜡或高抛光表面处理：

若您在前打过蜡或高抛光的表面上涂漆，则在涂漆之前需要通过打磨去除现有处理涂层。由于 Farrow & Ball 油漆可能与某些蜡和上光剂不相容，因此我们建议先在小范围内进行测试。

暖气片表面处理：

本产品适用于漆涂常见的表面温度不超过60°C、**靠内装**热水发热的暖气片。我们不推荐在依靠蒸汽发热的暖气片上使用本产品，因为这种暖气片表面的温度要高出很多。

涂漆之前，应确保关掉暖气片，并使之冷却。对新的或以前涂过漆的暖气片表面进行彻底清洁和去油脂处理。

去除脆弱的漆层和铁锈，以露出原始表面。用正确的面漆色调颜色涂抹两层 Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat，两次涂漆之间至少要留出4小时的干燥时间。漆涂两层您所选择的 Farrow & Ball 面漆，并在两次涂漆之间留出正确的干燥时间。

铸铁暖气片：由于水性底漆有可能出现闪锈，建议在涂漆之前在铸铁暖气片上覆上一层专业底漆。

遮盖：

遮盖胶带的粘性强度差异较大。请务必使用适合于相应的装修工程的高质量遮盖胶带。一些遮盖胶带采用油漆锁定的专利技术，可取得上佳效果。

将 Farrow & Ball 涂料喷涂到任何给定表面时，请务必记住，最终的饰面效果取决于您所喷涂的表面。

大多数表面需要清洁和脱脂，通过表面填充、打磨进行准备，然后适当涂底漆/底漆。

根据需要在涂层之间使用饰面纸进行平整，以在喷涂您选择的 Farrow & Ball 饰面之前获得光滑平坦的表面。

在应用装饰饰面时，此过程可能需要重复多次才能获得满意的表面。

确保您的喷涂设备（包括喷枪和压缩机装置）适合涂漆区域的大小和您选择的饰面。

如果需要稀释，请根据您的设备说明和我们建议的稀释比例将其保持在尽可能低的水平。确保您的喷涂设备（包括喷枪和压缩机装置）适合喷涂区域的大小和您选择的饰面。如果需要稀释，请根据您的设备说明和我们建议的稀释比例，将其保持在尽可能低的水平。

喷涂设置：

为获得最佳效果，应使用刷涂或无气喷涂施工。

不要瘦。无气喷涂：使用410喷头配合不低于100巴的空气喷射压力的常见设置，可取得最佳效果。请注意，这些参数是大多数无气喷涂系统的常见设置，可能需要基于所使用的无气喷涂装置的品牌和型号，参照喷头对空气压力进行调整。

用深色覆盖浅色：

当在室外用深色漆覆盖浅色漆时，我们建议尽最大可能清掉先前的漆层，以使饰面更持久耐用。

清洗：

使用刷子和滚筒清洁工具尽可能多地去除产品，然后在温肥皂水中清洁刷子和滚筒。

其他产品应用：

如果您想将 Farrow & Ball 产品用于此处未提到的其他应用，请拨打电话：+44 (0) 1202

876141或发电子邮件至customer.services@farrow-ball.com向客服咨询。

请注意：出于培训目的，通话可能会被录音。

应用信息

温度低于10°C或高于30°C时不要涂漆。避免在阳光直射时涂漆。有可能下雨时，要避免进行户外涂漆作业。为了达到最佳效果，应在早晨涂漆，让产品能够在晚上(此时可能发生冷凝)之前晒干。该产品应按照BS 6150的附录C：建筑物涂漆操作规范进行施工。

涂布率(平方米/升每层)：：多达12个

干燥时间：：2小时之内干燥。

重涂时间：：4小时后重新涂。

推荐涂层数量：：2*

所提供的干燥和重涂时间依据的是正常条件下的涂漆作业——在寒冷和/或高湿度环境下，干燥时间可能延长。

深色油漆的干燥时间可能更长。在使用溶剂型涂料之前，至少要等待14天。

密度：：1.2 - 1.4 g/cc

湿膜厚度：：100 - 140 μm

应用湿度：：< 80 % RH

根据 DIN EN 1062 3 的液态水渗透率 (w24 [kg/m²√24h]) :

0.02(III级, 极限值<0.1)

这是一块面积为1米²的油漆表面24小时内吸收的水的体积。W24值越低, 漆层防水越好。油漆的吸水率等级划分为I级至III级。此例中III级表示最高防水等级。我们很高兴证实:

根据 DIN EN ISO 7783 2 (sd [m]) 的水蒸气透过率 (渗透率) :

0.470(II级, 极限值>0.14 <1.4)

它是指漆膜抗水蒸汽渗透性, 用等效空气的厚度(米)表示。标准偏差越低, 漆膜透气性越低。

油漆的透气性等级划分为I级至III级。此例中I级表示最高透气性。我们很高兴证实:

贮存建议 :

本产品为水基, 应防止霜冻和极端气温。建议在购买后6个月内使用, 本公司对此日期之后物品或包装变质不承担任何责任。本产品含防腐剂, 以防止在正常情况下变质。为了最大限度减少污染, 提供最长保质期, 建议在使用前将产品倒入清洁的油漆桶中, 并在每次使用前后彻底清洁所有工具。反复打开和使用会增加微生物污染风险, 因此建议尽量减少污染, 最大限度地延长产品保质期。

应用信息

使用共聚物乳液体系制成的水性涂底料或底漆。

环保与废物处置建议 :

不要倒入下水道或河流中。按照当地/所在国的规定, 将所盛装的物品/盛装物品的容器送至废物处置场处置。

与当地环保部门联系以便得到废物处置指导。

金属容器可以回收利用。

挥发性有机化合物含量信息 :

本产品适用的欧盟限制值(A类/[h]):30克/升(2010)。本产品挥发性有机化合物含量最大2克/升



主要建议 :

20世纪70年代以前的漆面由于可能含有有害物质铅, 因此在做表面处理时应采取特别防护措施。

健康和安​​全建议

安全：包含少于50份每百万甲基异。含有磷酸：。含有磷酸锌

。水生生物有毒并具有长期持久的影响。请将本品放在儿童不能接触的地方。确保施工和干燥期间有良好的通风。

如果医生的建议是必要的，手边的产品容器或标签。不要接触到眼睛，皮肤或衣服。

皮肤接触：用大量肥皂和水清洗。不要使用溶剂，稀释剂或白酒。眼睛：用水小心冲洗几分钟。

取出隐形眼镜，如果存在的话，容易做的。继续冲洗。如果吞下去了：呼叫医生，如果你觉得不舒服。安全资料表备案。

联系我们：

有关色彩、漆光洁度或墙纸方面的建议，我们的客户服务团队可随时为您提供帮助，您只需拨打电话 +44 (0) 1202 876141，或发送电子邮件至 sales@farrow-ball.com，或按下列地址写信给我们 Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK。请注意：出于培训目的，通话可能会被录音。

免责条款：

由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供，仅供指南而不作任何保证。

详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性

能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

Issue Date: 14/02/2024