

FARROW & BALL®

HANDCRAFTED PAINT AND WALLPAPER

产品建议表

Masonry & Plaster Stabilising Primer

Farrow & Ball

油漆全部是水性油漆，气味少、挥发性有机物成分低，且干燥快。在独立机构依据法国室内空气质量法令 N°2011-321 – Arrêté April 2011 所做的室内空气质量评估中，Farrow & Ball 油漆取得了最高的 A+ 评分。

供货规格：...5 L,

白色，干燥清晰。所有 Farrow & Ball 颜色均可选择。可直接向 Farrow & Ball (请访问 farrow-ball.com，电子邮件：sales@farrow-ball.com，或致电：+44 (0) 1202 876141)、我们的展厅以及全球指定的商行订购。

产品说明：

在应用 Modern Eggshell

和内外墙来密封和稳定多孔、白垩质和不牢固（疏松）的表面之前先用于内部的混凝土地板。提供卓越的附着力。不得用于新浇混凝土。不得用作牢固砌体表面的通用底漆（裸露或先前涂漆）。

上涂料前清洁：

为了获得最佳效果，在开始之前确保表面、工具和产品清洁。

对于大多数表面，我们建议按照制造商的说明使用稀释的糖皂溶液。我们不建议使用溶剂型清洁产品或强碱性溶液，因为它们会影响粘附力。清洁后，用湿布擦拭表面并晾干。

打开一罐新涂料时，不要让任何灰尘或碎屑从盖子落入罐内。如果您重复使用一罐涂料，我们建议将其过滤。确保您的工具（包括搅拌器）清洁，我们建议在使用涂料之前润湿刷子或滚筒，然后除去多余的水。

崭新的现代建筑表面：

使用前彻底搅匀。在使用任何涂漆系统涂在任何新粉刷的表面之前，必须等候粉刷完全变干并且最好保持自然风干约3个月。完全变干后，用硬毛刷清洁表面以去除所有表面灰尘。使用 Farrow & Ball Exterior Masonry 按 10% 比例稀释的涂层对仍然处于粉末状的区域进行涂抹。不得把 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 用作牢固砌体表面的通用底漆。在适当的表面准备工作完成后，用刷子或滚筒取两个涂层的 Farrow & Ball Exterior Masonry，注意不要在任何凹陷和成角的部分应用过厚的涂层。对于新的水泥砂浆表面，尽管 Farrow & Ball Exterior Masonry 随时可供使用，但需添加水（按 10% 的比例）以便于在牢固裸露的表面上应用。

混凝土表面涂漆前准备：

在涂漆之前，让新混凝土保持未涂层至少3个月。修理并填充任何旧的或不牢固的混凝土表面，留出足够的时间让填料固化。完全变干后，用硬毛刷清洁表面以去除所有表面灰尘。使用 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 填充所有仍然处于粉末状的区域。对于室内混凝土地板，仅使用完整的一层 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer，然后涂上两层的 Farrow & Ball Modern Eggshell 涂层，让涂层之间留有建议的变干时间。不得把 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 用作除室内混凝土地板以外的牢固混凝土表面的通用底漆。

混凝土表面涂漆前准备：

至少3个月内不要在新混凝土上涂漆。修复和填充任何旧的或不良混凝土表面，并留出足够的时间让填料固化，最后再涂一层 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer。

地板下供暖：

涂漆之前，必须将供暖关闭48小时，使表面降温。表面漆好后，应过48小时后再重新打开供暖。

新的或未涂漆的室内石膏（现代建筑）准备：

在涂漆前让新石膏彻底变干。完全变干后，用硬毛刷清洁表面以去除所有表面灰尘。在涂上两层所选颜色的完全涂层之前，以正确的面漆色调应用 Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat 的稀释涂层（参见下面详细的稀释信息）。请注意：英国标准6150:2006建议每5毫米厚度的新石膏的典型变干时间为7天。不得把 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 用作牢固石膏表面的通用底漆。

使用 Exterior Masonry 油漆旧的外部粉刷：

请注意，不牢固的表面可能无法成功接受任何额外的油漆层——因此，如果有疑问，我们建议您寻求专业建议。在施加任何油漆之前，必须修复具有严重结构损坏的表面，例如开裂或松散的水泥。用一层 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 修补任何已修复或严重退化的区域，然后用刷子或滚筒涂上两层 Farrow & Ball Exterior Masonry。注意不要在凹陷和成角的部分涂抹太厚的涂层，让涂层之间留有建议的变干时间。受到真菌或藻类污染的表面应用杀真菌剂洗涤去污，然后让其完全变干。不要把 Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer 用作牢固砌体表面的通用底漆。

遮盖：

遮盖胶带的粘性强度差异较大。请务必使用适合于相应的装修工程的高质量遮盖胶带。一些遮盖胶带采用油漆锁定的专利技术，可取得上佳效果。

0

将 Farrow & Ball 涂料喷涂到任何给定表面时，请务必记住，最终的饰面效果取决于您所喷涂的表面。

大多数表面需要清洁和脱脂，通过表面填充、打磨进行准备，然后适当涂底漆/底漆。

根据需要在涂层之间使用饰面纸进行平整，以在喷涂您选择的 Farrow & Ball 饰面之前获得光滑平坦的表面。

在应用装饰饰面时，此过程可能需要重复多次才能获得满意的表面。

确保您的喷涂设备（包括喷枪和压缩机装置）适合涂漆区域的大小和您选择的饰面。

如果需要稀释，请根据您的设备说明和我们建议的稀释比例将其保持在尽可能低的水平。确保您的喷涂设备（包括喷枪和压缩机装置）适合喷涂区域的大小和您选择的饰面。如果需要稀释，请根据您的设备说明和我们建议的稀释比例，将其保持在尽可能低的水平。

喷涂设置：

无气喷涂：使用410喷头配合不低于60巴的空气喷射压力的常见设置，可取得最佳效果。请注意，这些参数是大多数无气喷涂系统的常见设置，可能需要基于所使用的无气喷涂装置的品牌和型号，参照喷头对空气压力进行调整。HVLP喷涂——取决于所使用的装置，可能需要对涂料进行加水（最多10%）稀释。

在一块纸板或不显眼的区域进行空气控制阀、料流调整、风扇尺寸和喷雾模式设置实验，直到饰面满意为止。

薄薄涂上几层，每次涂下一层之前要保证上一层彻底干燥。9.5 psi 典型气压和 1.5 毫米喷针/喷嘴效果很好。

清洗：

使用刷子和滚筒清洁工具尽可能多地去除产品，然后在温肥皂水中清洁刷子和滚筒。

其他产品应用：

如果您想将 Farrow & Ball 产品用于此处未提到的其他应用，请拨打电话：+44 (0) 1202

876141或发电子邮件至customer.services@farrow-ball.com向客服咨询。

请注意：出于培训目的，通话可能会被录音。

应用信息

温度低于10°C或高于30°C时不要涂漆。避免在阳光直射时涂漆。有可能下雨时，要避免进行户外涂漆作业。为了达到最佳效果，应在早晨涂漆，让产品能够在晚上(此时可能发生冷凝)之前晒干。该产品应按照BS 6150的附录C：建筑物涂漆操作规范进行施工。

涂布率(平方米/升每层)：：多达20个

干燥时间：：2小时之内干燥。

重涂时间：：4小时后重新涂。

推荐涂层数量：：1

0

密度：：1.2 - 1.4 g/cc

湿膜厚度：：80 - 120 μm

应用湿度：：< 80 % RH

基材含水量：

石膏墙和天花板= <0.5%：外观渲染= <0.5%

根据 DIN EN 1062 3 的液态水渗透率 (w24 [kg/m²√24h])：

0.02(II级，极限值<0.1)

这是一块面积为1米²的油漆表面24小时内吸收的水的体积。W24值越低，漆层防水越好。油漆的吸水率等级划分为I级至III级。此例中III级表示最高防水等级。我们很高兴证实：

根据 DIN EN ISO 7783 2 (sd [m]) 的水蒸气透过率 (渗透率)：

0.142(II级，极限值>0.14 <1.4)

它是指漆膜抗水蒸汽渗透性，用等效空气的厚度(米)表示。标准偏差越低，漆膜透气性越低。

油漆的透气性等级划分为I级至III级。此例中I级表示最高透气性。我们很高兴证实：

贮存建议：

本产品为水基，应防止霜冻和极端气温。建议在购买后6个月内使用，本公司对此日期之后物品或包装变质不承担任何责任。本产品含防腐剂，以防止在正常情况下变质。为了最大限度减少污染，提供最长保质期，建议在使用前将产品倒入清洁的油漆桶中，并在每次使用前彻底清洁所有工具。反复打开和使用会增加微生物污染风险，因此建议尽量减少污染，最大限度地延长产品保质期。

环保与废物处置建议：

不要倒入下水道或河流中。按照当地/所在国的规定，将所盛装的物品/盛装物品的容器送至废物处置场处置。与当地环保部门联系以便得到废物处置指导。

金属容器可以回收利用。

挥发性有机化合物含量信息：

本产品适用的欧盟限制值(A类/[g]):30克/升(2010)。本产品挥发性有机化合物含量最大1克/升



应用信息

用丙烯酸乳液制成的水性底漆。

健康和安全的建议

安全须知 ---- 漆罐置于儿童不易触及处。---- 确保施工和干燥期间保持良好通风。----

如有不适需要求医，把产品罐或产品标签随身携带。---- 请勿把涂料弄进眼睛、皮肤、或衣服上。----

如不慎弄到皮肤上：可用肥皂和清水清洗，不可使用稀释剂和溶剂。-----

如不慎入眼：小心地用清水冲洗几分钟。如配戴隐形眼镜并可方便取出，建议取出隐形眼镜继续冲洗。----

如不慎吞咽：若感不适需到医院就诊。---- 如有需要，可提供安全须知表。警告！

喷涂时可能形成有害的可吸入液滴。

请勿吸入喷雾或薄雾。在涂刷油漆前打磨表面时，应将所产生的粉尘控制到最少，并佩戴适当的呼吸防护装备作为合理的预防措施。

主要建议：

20世纪70年代以前的漆面由于可能含有有害物质铅，因此在做表面处理时应采取特别防护措施。

联系我们：

有关色彩、漆光洁度或墙纸方面的建议，我们的客户服务团队可随时为您提供帮助，您只需拨打电话 +44 (0) 1202 876141，或发送电子邮件至 sales@farrow-ball.com，或按下列地址写信给我们 Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK。请注意：出于培训目的，通话可能会被录音。

免责声明：

由于我们无法控制涂刷技能和现场条件，以上规格表中的信息和我们以书面、口头或试验等方式提供的技术咨询是以诚信提供，仅供指南而不作任何保证。

详细信息请与本公司客户服务部联系。本公司对于本品性

能的责任仅限于公司所供应产品的价值。这一条款并不影响您的法定权利。

Issue Date: 14/02/2024