

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ

Modern Eggshell

Усі фарби Farrow & Ball виготовлені на водній основі, тому вони мають слабкий запах, низький вміст ЛОС (летких органічних сполук) і швидко сохнуть. Вони також отримали найвищий можливий бал А+ за якість повітря в приміщеннях згідно з незалежним Указом Франції № 2011-321 Про якість повітря в приміщеннях – Arrêté, квітень 2011.

Доступні розміри жерстяних банок: ,750 ml, 2,5 L, 5 L,

Щоб дізнатися про кольори в наявності, відвідайте сайт farrow-ball.com. Замовлення можна зробити безпосередньо на сайті farrow-ball.com, через нашу службу підтримки клієнтів за електронною адресою sales@farrow-ball.com або за номером +44 (0) 1202 876141, а також в демонстраційних залах і окремих магазинах по всьому світу.

Огляд товару

Найстійкіший продукт у нашому асортименті, фарба Modern Eggshell, перевтілить кухонні шафи, плінтуси, сходи, підлогу та інші дерев'яні або металеві поверхні у вашій оселі. Її ніжний 40% блиск робить її більш глянцевою альтернативою фарбі Estate Eggshell. Придатна для миття та витирання. Не підходить для зовнішніх настилів або іншої обробленої тиском деревини.

Рекомендовані ґрунтовки:

Для дерев'яних виробів в приміщеннях : Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat

Для дерев'яної підлоги в приміщеннях : Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat

Для нерівної кам'яної кладки та бетонної підлоги в приміщеннях : Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilising Primer

Для металу : Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat

Очищення поверхонь перед фарбуванням:

Перед фарбуванням всі поверхні необхідно ретельно очистити і дати їм повністю висохнути. Для більшості поверхонь рекомендуємо використовувати розбавлений розчин цукрового мила, дотримуючись інструкцій виробника. Ми не рекомендуємо використовувати миючі засоби на основі розчинників, оскільки їх залишки можуть сильно розсіюватися, що ускладнює застосування продуктів на основі води.

Підготовка нової та нефарбованої деревини (не підлоги) в приміщеннях

Переконайтеся, що всі поверхні є рівними, чистими, сухими, а також не містять бруду, жиру та інших засмічень. Заповніть усі тріщини, отвори та проміжки підходящим наповнювачем. Щоб покращити зчеплення фарби, дещо відшліфуйте поверхню. Підготуйте усі заповнені, сучкуваті або смолисті ділянки, як зазначено вище, і нанесіть на них ґрунтовку Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Нанесіть один верхній шар ґрунтовки Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat правильного відтінку. Висихання кожного шару має тривати мінімум 4 години. Нанесіть два шари обраної фарби Farrow & Ball, витримуючи вказаний час висихання між шарами.

Підготовка попередньо пофарбованої деревини (не підлоги) в приміщеннях

Переконайтеся, що всі поверхні є рівними, чистими, сухими, а також не містять бруду, жиру та інших засмічень. Видаліть усі ділянки старої фарби, які мають відшарування або бульбашки, вони можуть залишитися після фарбування. Змішайте та «розтушуйте» краї ділянок старої фарби, оскільки це допоможе згладити поверхню. Заповніть усі тріщини, отвори та проміжки підходящим наповнювачем. Щоб покращити зчеплення фарби, дещо відшліфуйте поверхню. Заґрунтуйте усі заповнені або оголені сучкуваті / смолисті ділянки ґрунтовкою Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Нанесіть один верхній шар ґрунтовки Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat правильного відтінку (висихання кожного шару має тривати мінімум 4 години). Потім нанесіть два шари обраної фарби Farrow & Ball, витримуючи вказаний час висихання між шарами.

Хімічні розчини

Якщо на поверхні є фарба в поганому стані або багато шарів, а деталі були втрачені, можливо, краще видалити фарбу хімічним розчином для видалення фарби. Такі продукти можуть бути небезпечними, тому завжди дотримуйтесь інструкцій виробника та вдягайте засоби захисту. Можливо, після видалення фарби знадобитися нейтралізація хімічного розчину нейтралізуючим. Знову ж таки, дотримуйтесь інструкцій виробника, промийте поверхню чистою водою та перевіряйте рівень рН, поки він не впаде нижче восьми. Дайте поверхні повністю висохнути перед нанесенням належної ґрунтовки та вибраного верхнього покриття.

Підготовка сучкуватої або смолистої деревини

Нагрійте сучок, щоб видалити надлишки смоли (рекомендуємо використовувати розчин для зняття фарби гарячим повітрям). Зішкребіть будь-які залишки смоли, а потім ретельно очистіть ділянку уайт-спіритом або метиловим спиртом. Перш ніж продовжити, дайте ділянці повністю висохнути.

Підготовка маслянистої деревини

Деякі види деревини, такі як дуб, тик і палісандр, можуть бути досить маслянистими і потребувати додаткової підготовки. Вдягніть рукавички й очистіть поверхню тканиною, змоченою метиловим спиртом. Продовжуйте доки поверхня тканини не протреться і видалиться без зміни кольору. Метиловий спирт є небезпечним, тому завжди дотримуйтесь інструкцій виробника. Протріть поверхню гарячою водою з розчином цукрового мила та дайте їй повністю висохнути. Підготуйте усі заповнені, сучкуваті або смолисті ділянки, заґрунтувавши їх ґрунтовкою Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Дайте висохнути, а потім нанесіть один нерозбавлений шар на всю поверхню. Висихання кожного шару має тривати чотири години. Потім нанесіть два шари вибраного вами верхнього покриття.

Підготовка плит МДФ в приміщеннях

За можливості завжди використовуйте високоякісні плити МДФ, оскільки їх волокна, як правило, не піднімаються, тому їх не потрібно шліфувати. МДФ нижчої якості може містити слабко пов'язані волокна, які можуть підніматися під час нанесення фарби. Якщо волокна піднялися, дещо відшліфуйте кожен шар, щоб згладити поверхню. Дещо відшліфуйте краї МДФ, щоб зробити поверхню рівною та зменшити вбирання фарби. Нанесіть один верхній шар ґрунтовки Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat правильного відтінку і дайте кожному шару висохнути принаймні 4 години. Нанесіть два шари обраної фарби Farrow & Ball, витримуючи вказаний час висихання між шарами.

Фарбування шпаклівки по дереву в приміщеннях

Дотримуйтеся інструкцій виробника шпаклівки щодо нанесення і часу висихання та нанесіть ґрунтовку Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat. Нанесіть один верхній шар ґрунтовки Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat правильного відтінку. Висихання кожного шару має тривати мінімум 4 години. Нанесіть два шари обраної фарби Farrow & Ball, витримуючи вказаний час висихання між шарами.

Гола дерев'яна підлога в приміщенні

Переконайтеся, що підлога надійно закріплена, щоб запобігти її зміщенню. Заповніть усі тріщини негнучкою шпаклівкою по дереву, придатною для фарбування, а усі проміжки – гнучкою шпаклівкою по дереву, придатною для фарбування. Ретельно очистіть підлогу належним миючим засобом. Відшліфуйте до гладкості, пропилюйте і протріть вологою тканиною. Дайте деревині висохнути (вологість має становити менше 10%). Підготуйте усі сучкуваті або смолисті ділянки, як зазначено вище, нанесіть на них ґрунтовку Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat, а потім ще один повний шар для ущільнення. Нанесіть два повних шари фарби Farrow & Ball Modern Eggshell.

Повторне фарбування дерев'яної підлоги

Ділянки старої фарби, які мають відшарування або бульбашки, необхідно видалити. Щоб створити бездоганне покриття та подовжити термін служби фарби, слід видалити якомога більше попереднього покриття. Ретельно очистіть підлогу належним миючим засобом. Відшліфуйте до гладкості, пропилюйте і протріть вологою тканиною. Дайте деревині висохнути (вологість має становити менше 10%). Нанесіть один повний шар ґрунтовки Farrow & Ball Wood Primer & Undercoat для ущільнення. Нанесіть два повних шари фарби Farrow & Ball Modern Eggshell.

Підлога з підігрівом

Вимкніть підігрів за 48 годин до нанесення, щоб дати поверхні охолонути. Після фарбування поверхні зачекайте ще 48 годин, перш ніж знову ввімкнути підігрів.

Бетонна підлога

Старі або нерівні поверхні слід відремонтувати та зашпаклювати, витримуючи достатньо часу для затвердіння перед повторним фарбуванням. Новий бетон має відстоятися щонайменше 3 місяці перед фарбуванням. Потім нанесіть один шар ґрунтовки Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer. Пофарбована бетонна підлога: очистіть і видаліть увесь бруд з поверхні. Відшліфуйте усі ділянки, які мають відшарування або бульбашки, щоб отримати гарну «основу». Нанесіть ґрунтовку Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer на ділянки відкритого бетону.

Підготовка бетонних поверхонь до фарбування

Не наносьте покриття на новий бетон щонайменше 3 місяці перед фарбуванням. Відремонтуйте та заповніть усі старі або нерівні бетонні поверхні, давши ґрунтовці достатньо часу для затвердіння. Після повного висихання очистіть поверхню від пилу щіткою з жорсткою щетиною. Заґрунтуйте усі сипкі ділянки ґрунтовкою Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer. На бетонну підлогу в приміщеннях нанесіть лише один повний шар ґрунтовки Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer, а потім два шари фарби Farrow & Ball Modern Eggshell, витримуючи рекомендований час висихання між шарами. Не використовуйте ґрунтовку Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer для рівних бетонних поверхонь, за винятком бетонної підлоги в приміщеннях.

Підготовка кольорового металу

Ретельно очистіть і знежирте нові та раніше пофарбовані металеві поверхні. Видаліть всю слабку фарбу та дещо відшліфуйте поверхню, щоб покращити зчеплення ґрунтовки. Нанесіть два верхні шари ґрунтовки Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat правильного відтінку і дайте кожному шару висохнути принаймні 4 години. Нанесіть два шари обраної фарби Farrow & Ball, витримуючи вказаний час висихання між шарами.

Підготовка чорного металу

Ретельно очистіть і знежирте нові та раніше пофарбовані металеві поверхні. Видаліть всю слабку фарбу та іржу до голого металу. Нанесіть два верхні шари ґрунтовки Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat правильного відтінку і дайте кожному шару висохнути принаймні 4 години. Нанесіть два шари обраної фарби Farrow & Ball, витримуючи вказаний час висихання між шарами. Чавун: рекомендуємо наносити спеціальну ґрунтовку на чавунні поверхні перед фарбуванням, оскільки ґрунтовки на водній основі можуть призвести до швидкого утворення іржі.

Підготовка батарей

Продукт підходить для фарбування звичайних батарей, наповнених гарячою водою, температура поверхні яких не перевищує 60°C. Не рекомендуємо використовувати продукт для фарбування батарей, наповнених паром, які працюють при значно вищій температурі. Перш ніж почати фарбувати батарею, переконайтеся, що вона вимкнена і холодна. Ретельно очистіть і знежирте нові або раніше пофарбовані поверхні батарей. Видаліть всю слабку фарбу та іржу до початкової поверхні. Нанесіть два верхні шари ґрунтовки Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat правильного відтінку і дайте кожному шару висохнути принаймні 4 години. Нанесіть два шари обраної фарби Farrow & Ball, витримуючи вказаний час висихання між шарами. Чавунні батареї: рекомендуємо наносити спеціальну ґрунтовку на чавунні поверхні перед фарбуванням, оскільки ґрунтовки на водній основі можуть призвести до швидкого утворення іржі.

Підготовка оцинкованого металу

Перед початком фарбування обробіть усі поверхні ґрунтовкою Etch Primer або розчином Mordant Solution, видаливши усі надлишки. Нанесіть два верхні шари ґрунтовки Farrow & Ball Metal Primer & Undercoat правильного відтінку і дайте кожному шару висохнути принаймні 4 години. Нанесіть два шари обраної фарби Farrow & Ball, витримуючи вказаний час висихання між шарами.

Підготовка навощених або густо полакованих поверхонь

Якщо ви фарбуєте раніше покриту воском або сильно відполіровану поверхню, вам потрібно повністю видалити наявний віск або полірування перед фарбуванням. Поверхня повинна бути ретельно очищена метильованим спиртом, нейтралізована, злегка відшліфована для отримання фізичного ключа і ретельно очищена перед нанесенням будь-якого покриття. Найкращих результатів можна досягнути шляхом нанесення спеціальної адгезійної ґрунтовки, дотримуючись інструкцій виробника, перед нанесенням вибраного покриття Farrow & Ball. Рекомендуємо протестувати невелику ділянку, оскільки фарба Farrow & Ball може бути несумісною з деякими видами воску та лаку.

Складні поверхні (наприклад, меламін, ПВХ, АБС, настінна плитка, ламінат тощо)

Складні поверхні, такі як меламін, ПВХ, АБС, настінна плитка та ламінат, вимагають ретельної підготовки перед фарбуванням. Можливо, поверхню доведеться знежирити спеціальним засобом, злегка відшліфувати для отримання фізичної основи і ретельно очистити перед нанесенням будь-якого покриття. Найкращих результатів можна досягнути шляхом нанесення спеціальної адгезійної ґрунтовки, дотримуючись інструкцій виробника, перед нанесенням вибраного покриття Farrow & Ball.

Підготовка нових або нефарбованих поштукатурених/сухих поверхонь (сучасне будівництво)

Нова або раніше нефарбована штукатурка має бути чистою, сухою та без пилу, а потім відповідним чином поґрунтована перед фарбуванням. Використовуйте або шар вибраного вами на 25% (за обсягом) розведеного верхнього покриття Farrow & Ball, або шар на 10% (за обсягом) розведеної ґрунтовки для стін і стелі Wall & Ceiling Primer & Undercoat. Зверніть увагу: британський стандарт 6150 зазвичай рекомендує висушувати кожні 5 мм нової штукатурки протягом 7 днів.

Рекомендовані максимальні ступені розведення

Гола суха знежирена штукатурка/сухі облицьовані стіни, чистий сухий гіпсокартон, штукатурка з латками = 25% води. Зверніть увагу: ступінь розведення буде залежати від пористості поверхні. Рекомендуємо перевіряти рівень розведення на латці, щоб визначити необхідний рівень розведення. Розведіть верхнє покриття (вибраного вами кольору) водою на 25% та нанесіть дуже тонким шаром. Зверніть увагу: якщо пориста штукатурка недостатньо підготовлена, можуть виникнути труднощі з нанесенням, розтріскування, висихання, нерівномірний блиск або колір.

Підготовка нових або нефарбованих поштукатурених/сухих поверхонь (сучасне будівництво)

Нова або раніше нефарбована штукатурка має бути чистою, сухою та без пилу, а потім відповідним чином поґрунтована перед фарбуванням. Використовуйте або шар вибраного вами на 25% (за обсягом) розведеного верхнього покриття Farrow & Ball, або шар на 10% (за обсягом) розведеної ґрунтовки для стін і стелі Wall & Ceiling Primer & Undercoat. Зверніть увагу: британський стандарт 6150 зазвичай рекомендує висушувати кожні 5 мм нової штукатурки протягом 7 днів.

Підготовка раніше пофарбованих стін

Переконайтеся, що всі поверхні є рівними, чистими, сухими, а також не містять бруду, жиру та інших засмічень. Нанесіть один верхній шар ґрунтовки Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat правильного відтінку (висихання кожного шару має тривати мінімум 4 години). Потім нанесіть два шари вибраного вами кольору для кращого зчеплення та повної глибини кольору.

Фарбування підкладних шпалер

На нефарбований підкладний папір наносіть один верхній шар розбавленої ґрунтовки Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat (максимум 10% води за обсягом) правильного відтінку перед нанесенням двох повних шарів вибраного вами кольору. Зверніть увагу: ступінь розведення буде залежати від пористості поверхні. Рекомендуємо перевіряти рівень розведення на латці, щоб визначити необхідний рівень розведення. Якщо ви не бажаєте наносити ґрунтовку, у якості альтернативи ви можете розбавити верхнє покриття водою приблизно на 10% за обсягом та нанести його тонким шаром. Зверніть увагу: Якщо пористий папір недостатньо підготовлений, можуть виникнути труднощі з нанесенням, нерівномірний блиск або колір.

Фарбування шпаклівки на внутрішніх стінах

Щоб досягнути найкращих результатів, завжди використовуйте шпаклівку, яка має таку саму пористість і щільність, як і поверхня, що ремонтується. Шпаклівки, які мають іншу пористість або щільність, можуть призвести до видимих відмінностей у кольорі чи відтінку. Дотримуйтесь інструкцій виробника шпаклівки щодо нанесення та часу висихання, а потім нанесіть розбавлений (25%) верхній шар ґрунтовки Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat правильного відтінку (висихання кожного шару має тривати мінімум 4 години). Потім нанесіть два шари вибраного вами кольору для кращого зчеплення та повної глибини кольору. Цей продукт може бути несумісний із сильнолужними/цементними шпаклівками. Зверніть увагу, що цей продукт може бути несумісний із шпаклівкою на основі піску. По можливості рекомендуємо використовувати альтернативний вид шпаклівки. Однак, якщо альтернативи немає, переконайтеся, що шпаклівку належним чином відшліфовано і очищено від пилу та засмічень, перш ніж переходити до кроків, описаних вище.

Використання ущільнювачів і герметиків в приміщеннях

Там, де невеликі щілини та тріщини потребують заповнення або ущільнення, найкраще підійде декоративний герметик на основі акрилу, який є гнучким наповнювачем на водній основі. Використовуйте мінімальну кількість цього герметика, оскільки його маленька крапелька висохне швидше і не буде швидко тріскатися. Дотримуйтесь інструкцій виробника щодо нанесення та часу висихання (зазвичай 2–3 години) перед нанесенням вибраного фінішного покриття Farrow & Ball. Покриття Estate Eggshell, Full Gloss і Dead Flat можна наносити безпосередньо 2 шарами (висихання кожного шару має тривати мінімум 4 години). На покриття Estate Emulsion і Modern Emulsion наносіть нерозбавлений верхній шар ґрунтовки Wall & Ceiling Primer & Undercoat правильного відтінку (висихання кожного шару має тривати мінімум 4 години), а потім 2 шари вибраного верхнього покриття (і знову, висихання кожного шару має тривати мінімум 4 години).

Фарбування цегляної кладки в приміщенні

Фарбу Farrow & Ball binder Eggshell можна використовувати для цегляної кладки в приміщенні, за винятком цегли Fletton, але ми рекомендуємо вжити додаткових заходів безпеки до й під час нанесення. Видаліть весь бруд, цвіль, солі та інші видимі засмічення жорсткою чи синтетичною щіткою або спеціальним миючим засобом, переконавшись, що цегляна кладка повністю висохла перед нанесенням будь-яких покриттів. Також рекомендуємо перевірити, чи повністю затвердів будівельний розчин перед фарбуванням. Будьте особливо обережними під час фарбування суцільних цегляних стін та будь-яких стін, що пропускають вологу, оскільки це може призвести до втрати зчеплення та появи солей. Фарба Farrow & Ball Modern Eggshell постачається в готовому до використання вигляді, проте в неї можна додати 10% води для полегшення нанесення на рівні голі поверхні. Не рекомендуємо використовувати ґрунтовку Farrow & Ball Masonry & Plaster Stabilizing Primer, оскільки вона не підходить для рівних цегляних поверхонь.

Інші застосування

Якщо ви бажаєте застосовувати продукцію Farrow & Ball в інших випадках, які тут не представлені, зверніться до служби підтримки клієнтів за порадою за номером +44 (0) 1202 876141 або напишіть електронного листа на адресу customer.services@farrow-ball.com. Зверніть увагу, що дзвінки можуть записуватися з метою навчання.

Поради щодо ґрунтування

Ґрунтування ущільнює поверхню, на яку ви наносите фарбу. Перш ніж наносити верхнє покриття, нанесіть повний, густий шар ґрунтовки, щоб забезпечити повне прилипання вибраного вами покриття Farrow & Ball до нього, рівномірне поглинання, гладку та рівну поверхню з насиченою глибиною кольору. Не надто розбавляйте ґрунтовку та підшерсток або туманне покриття. Це зменшить їх непрозорість, спричиняючи нерівномірне покриття та неповне проявлення кольору. Перед нанесенням верхнього шару подумайте, чи потрібен другий шар Primer & Undercoat для досягнення повної непрозорості.

Точність кольору:

Перевірте точність кольору перед використанням, оскільки Farrow & Ball не несе відповідальності за витрати на декорування, спричинені використанням неправильного кольору. При використанні більше однієї банки одного кольору, переконайтеся, що номери партій співпадають, або змішайте їх перед використанням. Перед використанням ретельно перемішайте фарбу. Зверніть увагу, різні інструменти для нанесення (наприклад, пензель, валик, розпилювач) можуть дати незначну візуальну різницю в кінцевому кольорі. Деякі темні відтінки фінішного покриття з різним блиском, нанесені поруч одне до одного, можуть дещо відрізнитися за кольором, якщо дивитися на них під певними кутами.

Як наносити фарбу на оздоблення пензлем

Перед використанням ретельно перемішайте фарбу. Під «оздобленням» ми маємо на увазі: плінтуси, рейки для картин, панелі, двері, дверні рами та лиштву, внутрішні підвіконня та віконні рами (за умови, що вони не пластикові). Фарба Farrow & Ball виготовлена на водній основі, і, на відміну від фарб на основі розчинника, вона є більш стійкою до провисання, що дозволить вам створити бездоганне покриття завдяки нанесенню товстих шарів. Для досягнення найкращих результатів використовуйте якісний пензель із синтетичною щетиною і тонким кінчиком (наприклад, пензлик Farrow & Ball). Добре занурте пензель і щедро нанесіть перший шар. Водіть пензлем спочатку у вертикальному напрямку, потім у горизонтальному, допоки шар не стане рівномірним. Завершіть, «викладаючи» фарбу в одному напрямку легким натисканням, тримаючи пензель під кутом приблизно 30°. Не наносіть забагато фарби і не намагайтеся наносити її тонкими рівними шарами, як у випадку із звичайною фарбою на основі розчинника, оскільки це може створити зайві сліди від пензля. Дайте фарбі повністю висохнути (мінімум 4 години) перед нанесенням другого шару, дотримуючись тієї ж техніки.

Як наносити фарбу на оздоблення валиком

Перед використанням ретельно перемішайте фарбу. Під «оздобленням» ми маємо на увазі: плінтуси, рейки для картин, панелі, двері, дверні рами та лиштву, внутрішні підвіконня та віконні рами (за умови, що вони не пластикові). Цю фарбу також можна наносити за допомогою тканого поліефірного валика з ворсом середньої довжини. Це забезпечить гарне покриття з мінімальною кількістю плям та швидким нанесенням. Однак, за необхідності оптимального фінішного покриття, рекомендуємо наносити фарбу пензлем із синтетичною щетиною і тонким кінчиком (наприклад, пензель Farrow & Ball).

Як наносити фарбу на стіни пензлем

Перед використанням ретельно перемішайте фарбу. Переконайтеся, що всі поверхні є рівними, чистими, сухими, а також не містять бруду, жиру та інших засмічень. Зверніть увагу, що під час фарбування слабких шарів фарби, можуть виникнути відшаровування або відлущування. Щоб уникнути цього зачистіть попередні слабкі шари фарби перед початком фарбування. За потреби нанесіть ґрунтовку Farrow & Ball Wall & Ceiling Primer & Undercoat для кращого зчеплення фарби та глибини кольору. Пензлем із синтетичною щетиною і тонким кінчиком нанесіть фарбу вертикально, а потім рівномірно розподіліть її горизонтально. Фінішний шар фарби наносіть в одному напрямку, щоб залишати мінімум слідів та відбитків від пензля (які іноді помітні за певного освітлення).

Маскування

Маскуючі стрічки доступні в різних рівнях кріплення. Завжди використовуйте якісну маскуючу стрічку, яка відповідає проекту декорування. Деякі маскуючі стрічки мають власною технологією фіксації фарби, яка може забезпечити чудовий результат.

Підготовка до розпилення

Розпилюючи фарбу Farrow & Ball на будь-яку поверхню, важливо пам'ятати, що фінішна поверхня залежить від поверхні, на яку ви її наносите. Більшість поверхонь потрібно буде очистити та знежирити, пошпаклювати, відшліфувати, а потім відповідним чином погрунтувати. За необхідності вирівняйте кожен шар наждачним папером, щоб отримати гладку рівну поверхню перед розпиленням вибраного покриття Farrow & Ball. Можливо знадобиться повторити цю процедуру кілька разів, щоб отримати задовільну поверхню при нанесенні оздоблювальних фарб. Переконайтеся, що ваш розпилювач (включно з пістолетом і компресором) відповідає розміру поверхні, що фарбується, і вибраному покриттю. Якщо потрібне розведення, зробіть його мінімально можливим згідно з інструкціями до вашого приладу та нашими запропонованими коефіцієнтами розведення.

Налаштування розпилення

Ми не рекомендуємо наносити спрей HVLP на великі площі, такі як стіни та стелі. Безповітряне розпилення – найкращих результатів можна досягти, встановивши стандартну форсунку 410 з тиском вприскування повітря 100 бар. Зауважте, що це типові параметри для більшості систем безповітряного розпилення, і залежно від виробника та моделі використовуваного безповітряного розпилювача необхідно буде дещо відрегулювати тиск повітря відносно форсунки. Залежно від використовуваного розпилювача може знадобитися розбавити фарбу водою на 10%. Розпилення HVLP – залежно від використовуваного розпилювача може знадобитися розбавити фарбу водою на 10 - 15%. Випробуйте різні налаштування клапану подачі повітря, потоку матеріалу, розміру вентилятора та форми розпилення на аркуші картону або непомітній ділянці, доки не досягнете задовільного покриття. Нанесіть кілька тонких шарів і зачекайте поки кожен шар повністю висохне перед нанесенням наступного. Типовий тиск повітря 9,5 psi з голкою/насадкою 1,3 мм дає хороші результати.

Поради щодо здоров'я та безпеки

Увага! Під час розпилення можуть утворюватися небезпечні для дихання краплі. Не вдихайте продукт під час розпилення. Зберігайте його в недоступному для дітей місці. Забезпечте належну вентиляцію під час нанесення та висихання. Не допускайте потрапляння в очі, на шкіру або одяг. Під час звернення по медичну допомогу, майте при собі контейнер із продуктом або етикетку. ПРИБПІПЛЯННІ НА ШКІРУ: промийте великою кількістю води з милом. Не використовуйте розріджувачі або Уайт-спірит. ПРИБПІПЛЯННІ В ОЧІ: обережно промийте водою протягом декількох хвилин. Зніміть контактні лінзи, якщо ви їх носите й це легко зробити. Продовжуйте промивати. ПРИБПІПЛЯННІ: При поганому самопочутті зверніться до лікаря. Паспорт безпеки надається за запитом. Під час шліфування будь-якої поверхні перед фарбуванням мінімізуйте утворення пилу та вдягніть належні засоби індивідуального захисту органів дихання (ЗІЗОД) у якості запобіжного заходу.

Поради фахівців

Вживайте особливих запобіжних заходів під час підготовки старих фарбованих поверхонь (особливо тих, що були пофарбовані до 1970 року), оскільки вони можуть містити шкідливий свинець. Додаткові поради та вказівки див. на сайті coatings.org.uk/paintsafe.

Очищення

Видаліть якомога більше продукту за допомогою інструменту для чищення щіток і валиків, потім помийте щітки та валики в теплій мильній воді.

Контакт з водою

Щоб подовжити термін служби цього фінішного покриття, не допускайте скупчення стоячої води на горизонтальних поверхнях.

Очищення

Modern Eggshell придатна для миття та витирання. Обережно протирайте поверхню м'якою вологою серветкою або губкою. Деякі миючі засоби можуть залишати сліди на поверхні. Перед використанням перевірте на непомітній ділянці. Не використовуйте миючі засоби на основі відбілювача. Зачекайте принаймні 14 днів перед очищенням, щоб плівка фарби повністю затверділа.

Очищення поверхонь від плям

Обережно протріть ділянку поверхні якомога меншого розміру м'якою вологою серветкою з мікрофібри або губкою. Деякі мийні розчини можуть залишати плями на поверхнях, тому перед використанням перевірте їх на непомітній ділянці та не використовуйте миючі засоби на основі відбілювача. Більш стійкі плями можуть потребувати обробки серветками або спреєм для чищення. Завжди дотримуйтесь інструкцій виробника. На деяких поверхнях темніших кольорів іноді можуть з'являтися потертості та сліди, які можна легко витерти вологою серветкою з мікрофібри. Утворення плям можна звести до мінімуму, якщо якомога швидше видалити якомога більшу частину плями поглинаючою серветкою або тканиною, не даючи плямі проникнути в поверхню.

Поради щодо зберігання

Цей продукт виготовлений на водній основі, тому його не слід піддавати морозу та екстремальним температурам. Рекомендуємо використати його протягом 6 місяців з моменту покупки, а також ми не несемо відповідальності за псування його вмісту чи упаковки після цієї дати. Цей продукт містить консерванти для захисту від псування за нормальних умов. Щоб мінімізувати забруднення та забезпечити максимальний термін придатності, рекомендуємо перед використанням злити продукт у чистий бачок для фарби, а всі інструменти ретельно очищувати до та після кожного використання. Повторне відкриття та використання може збільшити ризик мікробного зараження; тому рекомендуємо звести це до мінімуму, щоб максимізувати термін придатності продукту.

Інформація щодо нанесення

Розробка: фарба на водній основі, виготовлена з використанням суміші акрилових і поліуретанових сполучних речовин.

Не фарбуйте при температурі нижче 10°C або сильній спеці з температурою вище 30°C.

Коефіцієнт покриття (м²/л на шар): : До 12

Час висихання : Висихання за 2 години.

Стандартний час повторного нанесення : Повторне нанесення через 4 години

Час затвердіння : Зверніть увагу, що деякі темні кольори фарби досягають повної твердості, міцності та довговічності за 14 днів.

Рекомендована кількість шарів : 2*

*Темніші/сильніші кольори можуть вимагати додаткових шарів. Зверніть увагу: вказаний час висихання та повторного нанесення базується на нанесенні фарби в нормальних умовах, тобто час висихання може бути довшим у холоднішому середовищі та/або середовищі з більш високою вологістю. Для висихання темніших кольорів може знадобитися більше часу. Зачекайте мінімум 14 днів перед нанесенням на покриття на основі розчинника.

Рівень блиску : 40 %

Щільність : 1,2 - 1,4 г/куб.см

Товщина мокрої плівки : 80 - 120 мкм

Вологість при нанесенні : < 80 % RH

Клас мокрогостирання : 1

Вологість основи: : Деревина в приміщенні = < 15 % : Бетонна підлога в приміщенні = < 1 %

Поради щодо навколишнього середовища та утилізації

Не виливайте продукт в каналізацію або водотоки. Утилізуйте вміст/контейнер продукту в місці для утилізації відходів відповідно до місцевих/національних правил. Зверніться до місцевого відділу охорони навколишнього середовища за інструкціями щодо утилізації. Металеві контейнери можна переробляти.

Інформація про вміст ЛОС:

Граничне значення ЄС для цього продукту (кат. А/[d]): 130 г/л (2010). Цей продукт містить максимум 6 г/л ЛОС.



Проникність рідкої води згідно DIN EN 1062-3 (w24 [кг/м2√24 год])

0,04 (Клас III, межа <0,1). Це об'єм води, що поглинається поверхнею фарби площею 1 м2 протягом 24 годин. Чим нижчий показник w24, тим менше буде проникати вода у плівку фарби. Водопоглинання фарби оцінюється за класами від I до III. Клас III у цьому випадку означає найвищий показник водонепроникності.

Зв'яжіться з нами

Якщо вам потрібна консультація щодо кольорів, фарби чи шпалер, наша служба підтримки клієнтів готова допомогти вам, просто зателефонуйте за номером +44 (0) 1202 876141, надішліть нам електронного листа на адресу sales@farrow-ball.com або звичайного листа на адресу Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, UK. Зверніть увагу, що дзвінки можуть записуватися з метою навчання. Нашим імпортером в ЄС є компанія Farrow & Ball, зареєстрована за адресою Kaiserstraße 25, Frankfurt am Main, Deutschland, +49 (0) 69 2424 6269.

Відмова від відповідальності

Інформація, надана в цих специфікаціях і технічних рекомендаціях чи то в усній, чи то в письмовій формі або шляхом випробувань, надається для ознайомлення та добросовісно, але без гарантії, оскільки навички застосування та умови на місці виконання робіт є поза нашим контролем. Щоб отримати додаткову інформацію, зверніться до нашого відділу підтримки клієнтів. Ми не несемо жодної відповідальності за продуктивність товарів, що виникає в результаті такого використання, окрім вартості поставлених нами товарів. Це не впливає на ваші законні права.

Issue Date: 28/02/2024